


## Lastnosti

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Območje uporabe</b>     | krmilni vodi v hidravliki in pnevmatiki<br>gradnja vsebnikov in naprav<br>laboratorijska tehnika                            |
| <b>Posebne značilnosti</b> | odporno na temperature in vremenske razmere<br>majhna teža  |
| <b>Notranja plast</b>      | polietilen  |
| <b>Vloga</b>               | brez  |
| <b>Zunanja plast</b>       | polietilen  |
| <b>Barva</b>               | modro   |
| <b>Temperatura min.</b>    | -10 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>    | 60 °C   |
| <b>Sredstva</b>            | mineralno olje<br>mast<br>goriva<br>odporno proti vodenim kislinam, lugom in solem,<br>kot tudi proti številnim razredčilom |



## Navodilo

Od 20 °C je treba upoštevati faktor za padec tlaka.<br>

(Najv. obratovalni tlak = obratovalni tlak x faktor).<br>

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Artikel

| Opis            | Notranji Ø<br>(mm) | Zunanji Ø<br>(mm) | debelina stene<br>(mm) | BD* pri 20°C<br>(bar) | Polmer upogiba min.<br>(mm) |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| TRPE 04-0.5 WB  | 3,0                | 4                 | 0,50                   | 9                     | 20                          |
| TRPE 04-0.65 WB | 2,7                | 4                 | 0,65                   | 13                    | 20                          |
| TRPE 04-1 WB    | 2,0                | 4                 | 1,00                   | 20                    | 20                          |
| TRPE 05-1 WB    | 3,0                | 5                 | 1,00                   | 15                    | 25                          |
| TRPE 06-1 WB    | 4,0                | 6                 | 1,00                   | 13                    | 30                          |
| TRPE 08-1 WB    | 6,0                | 8                 | 1,00                   | 8                     | 40                          |
| TRPE 08-1.5 WB  | 5,0                | 8                 | 1,50                   | 13                    | 40                          |
| TRPE 10-1 WB    | 8,0                | 10                | 1,00                   | 6                     | 60                          |
| TRPE 10-1.5 WB  | 7,0                | 10                | 1,50                   | 10                    | 50                          |
| TRPE 10-2 WB    | 6,0                | 10                | 2,00                   | 15                    | 50                          |
| TRPE 12-1 WB    | 10,0               | 12                | 1,00                   | 5                     | 85                          |
| TRPE 12-1.5 WB  | 9,0                | 12                | 1,50                   | 9                     | 60                          |
| TRPE 12-2 WB    | 8,0                | 12                | 2,00                   | 12                    | 60                          |
| TRPE 14-1.5 WB  | 11,0               | 14                | 1,50                   | 8                     | 80                          |
| TRPE 14-2 WB    | 10,0               | 14                | 2,00                   | 9                     | 80                          |
| TRPE 15-1.5 WB  | 12,0               | 15                | 1,50                   | 7                     | 90                          |
| TRPE 16-2 WB    | 12,0               | 16                | 2,00                   | 8                     | 120                         |
| TRPE 18-2 WB    | 14,0               | 18                | 2,00                   | 7                     | 120                         |
| TRPE 20-2 WB    | 16,0               | 20                | 2,00                   | 6                     | 120                         |
| TRPE 22-2 WB    | 18,0               | 22                | 2,00                   | 5                     | 150                         |
| TRPE 25-2.5 WB  | 20,0               | 25                | 2,50                   | 6                     | 150                         |
| TRPE 30-2.5 WB  | 25,0               | 30                | 2,50                   | 5                     | 260                         |

BD = obratovalni tlak

## Variante izdelka

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>TRPE WGE</b> | Cev iz polietilena, rumeno   |
| <b>TRPE WR</b>  | Cev iz polietilena, rdeče    |
| <b>TRPE WS</b>  | Cev iz polietilena, črno     |
| <b>TRPE WT</b>  | Cev iz polietilena, prosojno |