FBSB

Cev za zaščito pred vročino, silikat, silikon

Lastnosti

Območje uporabe	livarne, jeklarne, steklarne, ladjedelnice itd.
Uporaba	za zaščito pred dotikom pri vročih in hladnih cevih
Barva	gladko, rjaste barve
Temperatura min.	-65 °C
Temperatura max.	260 °C
Temperatura	od notranjega premera 6 mm do 127 mm: 1090 °C für 15-20 min. ; 1650 °C za 15-30 s.
Material:	vlakna kalcijevega silikata



Navodilo

Registracija Germanischer Lloyd, DIN 5510-2; MSHA za notranji premer 13mm do 127 mm
Registracija Germanischer Lloyd za notranji premer nad 160 mm
Notranji premer nad 160 mm: Temperatura najv: 300 °C

Opis

Zagotavlja odlično zaščito pred raztaljenimi kovinami in pljuski kovin.

Dodatne informacije

dobra odpornost na svetlobo, UV in vodo, obstojnost v vodi in olju.

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)
FBSB 006	6
FBSB 008	8
FBSB 010	10
FBSB 013	13
FBSB 016	16
FBSB 019	19
FBSB 022	22
FBSB 025	25
FBSB 029	29
FBSB 032	32
FBSB 035	35
FBSB 038	38
FBSB 041	41
FBSB 044	44
FBSB 051	51
FBSB 057	57
FBSB 064	64
FBSB 070	70
FBSB 076	76
FBSB 083	83
FBSB 089	89
FBSB 095	95
FBSB 102	102
FBSB 114	114
FBSB 127	127
FBSB 160	160
FBSB 170	170
FBSB 180	180
FBSB 200	200
FBSB 220	220
FBSB 250	250
FBSB 300	300

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.