


## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	gradbeništvo poljedelska tehnika
<b>Posebne značilnosti</b>	skrajno vzdržljivo, gibko, odporno na tlake, obrabo, UV in na zunanje razmere lahko narebrena zunanja plast
<b>Notranja plast</b>	stabilen, visoko fleksibilen, gladek, plastificiran PVC
<b>Vloga</b>	ojačitvena spirala iz PVC; odporna na udarce in pritisk
<b>Zunanja plast</b>	stabilen, visoko fleksibilen, gladek, plastificiran PVC
<b>Temperatura min.</b>	-5 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Sredstva</b>	voda



## Navodilo

Vse oznake, npr. "-6", se ne nanašajo na debelino stene

## Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Rapočni tlak (bar)	vakuum (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50
PVC WAS 32-6	1.1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50
PVC WAS 38-6	1.1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2.1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50

BD = obratovalni tlak