WAS STRAHL

Cev za vodo v gradbeništvu

Lastnosti

Posebne značilnosti	visoko fleksibilno in robustno brez LABS, ločevalnih sredstev in masti nizka upornost za pretok
Notranja plast	črna, gladka notranja plast EPDM, brez por
Vloga	sintetični garni
Zunanja plast	EPDM neobčutljivo na ozon in UV-žarčenje
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
območje temperatur:	temperaturne konice do 110°C
Sredstva	voda



Navodilo

Obratovalni tlak velja za temperaturo v prostoru

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.