


MD 100 AC

Cev za hladilno sredstvo

Lastnosti

Območje uporabe	hladilno sredstvo (klimatska tehnika)
Način izdelave	za vijalne armature
Standard	SAE J2064
Notranja plast	butil = R134a efuzija 65% pod vrednostmi, ki jih zahteva SAEJ2064.
Vloga	pletanina iz jeklene žice z visoko trdnostjo
Zunanja plast	CR = vsesavanje vlage 75% nižje kot zahteva SAEJ2064
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C
Sredstva	olja za kompresorje: PAG, ester samo za TRITON SE55, SEZ80, Solest Olje 35 / 68 hladilna sredstva: R134a



Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

NP = nazivni premer, nazivna širina