SILO SD

Cev za silos za sesalno in tlačno obratovanje

Lastnosti



Območje uporabe	Za raz in natovarjanje cementa, peska, gramoza in granulata s transportnih vozil v silose.
Posebne značilnosti	vrednost obrabe po DIN 53516 < 65 mm3
Standard	ISO 1307
Notranja plast	na obrabo visoko odporna izolacijska guma
Vloga	visoko odporen vložek iz sintetike, spirala iz jeklene žice in pletenica iz bakra.
Zunanja plast	sintetična guma, odporna na obrabo, ozon in vreme, naluknjana.
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Sredstva	cement pesek gramoz granulat

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	vakuum (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1.1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
SILO 38-7 SD	1.1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2.1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.