


# HD 200 RM (2SN)

## HD crevo, teški uslovi upotrebe

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	oblast srednjeg pritiska kod najtežih uslova primene instalacije sa visokim stepenom habanja Brodogradnja Rudnici i površinski kopovi
<b>Posebne karakteristike</b>	visoka otpornost na delovanje ozona i habanje otporno na vremenske uticaje
<b>Norma</b>	EN 853 2 SN
<b>Pogled iznutra</b>	sintetička guma postojana na ulje
<b>Umetak</b>	dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće
<b>spoljni izgled</b>	otporno plamen prema MSHA sintetička guma, veoma otporna na habanje, delovanje ozona i atmosferskih prilika
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	mineralno ulje Glikol Ulje na bazi poliglikola Voda (0 °C do + 70 °C) Vodeno uljne emulzije (do + 100 °C)



### Napomena

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

### Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø min. (mm)	Unutrašnji-Ø max. (mm)	Ø Umetak min. (mm)	Ø Umetak max. (mm)	Spoljni-Ø max. (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
HD 206 RM	6	4	1/4"	6,2	7,0	12,1	13,3	15,7	400,0	800	1600	100
HD 208 RM	8	5	5/16"	7,7	8,5	13,7	14,9	17,3	350,0	700	1400	115
HD 210 RM	10	6	3/8"	9,3	10,1	16,1	17,3	19,7	330,0	660	1320	125
HD 213 RM	12	8	1/2"	12,3	13,5	19,0	20,6	23,0	275,0	550	1100	180
HD 216 RM	16	10	5/8"	15,5	16,7	22,2	23,8	26,2	250,0	500	1000	200
HD 220 RM	19	12	3/4"	18,6	19,8	26,2	27,8	30,1	215,0	430	850	240
HD 225 RM	25	16	1"	25,0	26,4	34,1	35,7	38,9	165,0	325	650	300
HD 232 RM	31	20	1.1/4"	31,4	33,0	43,3	45,7	49,5	125,0	250	500	420
HD 240 RM	38	24	1.1/2"	37,7	39,3	49,6	52,0	55,9	90,0	180	360	500
HD 250 RM	51	32	2"	50,4	52,0	62,3	64,7	68,6	80,0	160	320	630

DN = nominalni prečnik, nominalna širina