

SGB 100

Usisno crevo

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------|---|
| Oblast primene | Creva za usisne i povratne cevovode sa uskim uslovima ugradnje |
| Norma | slično kao SAE 100 R4 |
| Pogled iznutra | sintetička guma postojana na ulje |
| Umetak | dve veoma čvrsta tekstilna umetka i jedna umetnuta opružna spirala |
| spoljni izgled | sintetička guma, veoma otporna na habanje, delovanje ozona i atmosferskih prilika |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Mediji | mineralno ulje Vodeno glikolne emulzije Vodeno uljne emulzije |



Napomena

Preporučena brzina protoka medija u usisnim crevima iznosi maksimalno 1m/s.

Artikal

| Naziv | DN* | Veličina | col | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Razorni pritisak (bar) | Vakuum (bar) | min. radijus savijanja (mm) |
|-----------------|-----|----------|--------|-------------------|----------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
| SGB 120 | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 29 | 63 | -0,8 | 40 |
| SGB 125 | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35 | 51 | -0,8 | 55 |
| SGB 132 | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 42 | 42 | -0,8 | 70 |
| SGB 140 | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 50 | 30 | -0,8 | 80 |
| SGB 145 | 45 | 28 | 1.3/4" | 45,0 | 56 | 30 | -0,8 | 100 |
| SGB 150 | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 62 | 30 | -0,8 | 100 |
| SGB 160 | 60 | 40 | 2.3/8" | 60,0 | 72 | 30 | -0,8 | 145 |
| SGB 163 | 63 | 40 | 2.1/2" | 63,5 | 75 | 30 | -0,8 | 170 |
| SGB 170 | 70 | 44 | 2.3/4" | 70,0 | 82 | 30 | -0,8 | 210 |
| SGB 176 | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 88 | 30 | -0,8 | 225 |
| SGB 180 | 80 | 50 | 3.1/8" | 80,0 | 94 | 30 | -0,8 | 240 |
| SGB 1102 | 100 | 64 | 4" | 102,0 | 116 | 30 | -0,8 | 305 |
| SGB 1110 | 110 | 69 | 4.3/8" | 110,0 | 125 | 30 | -0,6 | 335 |
| SGB 1127 | 125 | 80 | 5" | 127,0 | 145 | 30 | -0,6 | 460 |
| SGB 1152 | 150 | 96 | 6" | 152,0 | 170 | 30 | -0,6 | 580 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – Razorni pritisak: Faktor bezbednosti = 3:1