

TE 200 (2TE)

Crevo za niski pritisak sa tekstilni umetkom

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Crevo niskog pritiska za opštu namenu.
Norma	EN 854 2 TE
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	jedan odn. dva pletena umetka od tekstila
spoljni izgled	sintetička guma, otporna na ulje i atmosferske uticaje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Promena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	Glikol mineralno ulje Voda (0 °C do + 70 °C) Vodeno uljne emulzije



Napomena

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø min. (mm)	Unutrašnji-Ø max. (mm)	Spoljni-Ø min. (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Spoljni-Ø max. (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
TE 225	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	-	35,9	40,0	80	160	130
TE 232	31	20	1.1/4"	30,8	32,8	-	42,3	-	35,0	70	140	140

DN = nominalni prečnik, nominalna širina