


TE 200 B (2TE)

Crevo za niski pritisak sa tekstilni umetkom

HANSA FLEX

| Osobine | |
|------------------------|---|
| Oblast primene | Crevo niskog pritiska za opštu namenu. |
| Posebne karakteristike | Protivpožarni atest prema DIN 54 837 sa klasifikacijom prema IN 5510 deo 2 (izveštaji atesta na zahtev) |
| Norma | EN 854 2 TE |
| Pogled iznutra | sintetička guma postojana na ulje |
| Umetak | jedan odn. dva pletena umetka od tekstila |
| spoljni izgled | sintetička guma, otporna na plamen, ulje i atmosferske uticaje |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Mediji | mineralno ulje Glikol Voda (0 °C do + 70 °C) Vodeno uljne emulzije |



Artikal

| Naziv | DN* | Veličina col | Unutrašnji-Ø min. (mm) | Unutrašnji-Ø max. (mm) | Spoljni-Ø min. (mm) | Spoljni-Ø max. (mm) | Radni pritisak (bar) | Kontrolni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) | |
|----------|-----|--------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----|
| TE 204 B | 5 | 3 | 3/16" | 4,5 | 5,2 | 10,0 | 11,6 | 80,0 | 160 | 320 | 35 |
| TE 206 B | 6 | 4 | 1/4" | 5,9 | 6,9 | 12,6 | 14,2 | 75,0 | 150 | 300 | 40 |
| TE 208 B | 8 | 5 | 5/16" | 7,4 | 8,4 | 14,1 | 15,7 | 68,0 | 136 | 272 | 50 |
| TE 210 B | 10 | 6 | 3/8" | 9,0 | 10,0 | 15,7 | 17,3 | 63,0 | 126 | 252 | 60 |
| TE 213 B | 12 | 8 | 1/2" | 12,1 | 13,3 | 18,7 | 20,7 | 58,0 | 116 | 232 | 70 |
| TE 216 B | 16 | 10 | 5/8" | 15,3 | 16,5 | 22,9 | 24,9 | 50,0 | 100 | 200 | 90 |
| TE 220 B | 19 | 12 | 3/4" | 18,2 | 19,8 | 26,0 | 28,0 | 45,0 | 90 | 180 | 110 |
| TE 225 B | 25 | 16 | 1" | 24,6 | 26,2 | 32,9 | 35,9 | 40,0 | 80 | 160 | 150 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina