


## Osobine

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Oblast primene</b>         | Upravljački vodovi u hidraulici i pneumatici<br>Proizvodnja posuda i aparata<br>Laboratorijska tehnika                               |
| <b>Posebne karakteristike</b> | postojanost na temperaturu i vremenske uticaje<br>mala težina  |
| <b>Pogled iznutra</b>         | polietilen   |
| <b>Umetak</b>                 | bez  |
| <b>spoljni izgled</b>         | polietilen   |
| <b>Boja</b>                   | crvena   |
| <b>Temperatura min.</b>       | -10 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>       | 60 °C  |
| <b>Mediji</b>                 | mineralno ulje<br>Mast<br>Pogonski materijali<br>postojano na vodnjikave kiseline, razređene<br>baze i soli kao i mnoštvo rastvarača |



## Napomena

Od 20 °C potrebno je obratiti pažnju na faktor smanjivanja pritiska.<br>

(maks. radni pritisak = radni pritisak x faktor).<br>

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Artikal

| Naziv           | Unutrašnji-Ø<br>(mm) | Spoljni-Ø<br>(mm) | Debljina zida<br>(mm) | BD* pri 20°C<br>(bar) | min. radijus savijanja<br>(mm) |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| TRPE 04-0.5 WR  | 3,0                  | 4                 | 0,50                  | 9                     | 20                             |
| TRPE 04-0.65 WR | 2,7                  | 4                 | 0,65                  | 13                    | 20                             |
| TRPE 04-1 WR    | 2,0                  | 4                 | 1,00                  | 20                    | 20                             |
| TRPE 05-1 WR    | 3,0                  | 5                 | 1,00                  | 15                    | 25                             |
| TRPE 06-1 WR    | 4,0                  | 6                 | 1,00                  | 13                    | 30                             |
| TRPE 08-1 WR    | 6,0                  | 8                 | 1,00                  | 8                     | 40                             |
| TRPE 08-1.5 WR  | 5,0                  | 8                 | 1,50                  | 13                    | 40                             |
| TRPE 10-1 WR    | 8,0                  | 10                | 1,00                  | 6                     | 60                             |
| TRPE 10-1.5 WR  | 7,0                  | 10                | 1,50                  | 10                    | 50                             |
| TRPE 10-2 WR    | 6,0                  | 10                | 2,00                  | 15                    | 50                             |
| TRPE 12-1 WR    | 10,0                 | 12                | 1,00                  | 5                     | 85                             |
| TRPE 12-1.5 WR  | 9,0                  | 12                | 1,50                  | 9                     | 60                             |
| TRPE 12-2 WR    | 8,0                  | 12                | 2,00                  | 12                    | 60                             |
| TRPE 14-1.5 WR  | 11,0                 | 14                | 1,50                  | 8                     | 80                             |
| TRPE 14-2 WR    | 10,0                 | 14                | 2,00                  | 9                     | 80                             |
| TRPE 15-1.5 WR  | 12,0                 | 15                | 1,50                  | 7                     | 90                             |
| TRPE 16-2 WR    | 12,0                 | 16                | 2,00                  | 8                     | 120                            |
| TRPE 18-2 WR    | 14,0                 | 18                | 2,00                  | 7                     | 120                            |
| TRPE 20-2 WR    | 16,0                 | 20                | 2,00                  | 6                     | 120                            |
| TRPE 22-2 WR    | 18,0                 | 22                | 2,00                  | 5                     | 150                            |
| TRPE 25-2.5 WR  | 20,0                 | 25                | 2,50                  | 6                     | 150                            |
| TRPE 30-2.5 WR  | 25,0                 | 30                | 2,50                  | 5                     | 260                            |

BD = radni pritisak

## Varijante proizvoda

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>TRPE WB</b>  | Crevo od polietilena, plava         |
| <b>TRPE WGE</b> | Crevo od polietilena, žuta          |
| <b>TRPE WS</b>  | Crevo od polietilena, crna          |
| <b>TRPE WT</b>  | Crevo od polietilena, transparentno |