


TRPU B

Crevo od poliuretana

HANSA FLEX

Osobine

Posebne karakteristike	Tvrdoća: 95-98° Shore A veoma fleksibilnost pri hladnoći veoma otporno na habanje
Pogled iznutra	poliuretan
Umetak	bez
spoljni izgled	poliuretan
Boja	plava
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	60 °C
Mediji	postojano na starenje pri delovanju kiseonika i ozona postojano na alifatične ugljovodonične materijale i većinu ulja za podmazivanje postojano na hidrolizu i mikrobe



Napomena

Od 20 °C potrebno je obratiti pažnju na faktor smanjivanja pritiska.
(maks. radni pritisak = radni pritisak x faktor).

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	min. radijus savijanja (mm)
TRPU 04-0.65 B	2,7	4	0,65	8	20
TRPU 04-1 B	2,0	4	1,00	14	20
TRPU 05-1 B	3,0	5	1,00	17	20
TRPU 06-1 B	4,0	6	1,00	14	30
TRPU 08-1 B	6,0	8	1,00	10	35
TRPU 08-1.25 B	5,5	8	1,25	13	30
TRPU 10-1 B	8,0	10	1,00	7	50
TRPU 10-1.25 B	7,5	10	1,25	10	40
TRPU 10-1.5 B	7,0	10	1,50	12	40

BD = radni pritisak

Varijante proizvoda

TRPU GE	Crevo od poliuretana, žuta
TRPU R	Crevo od poliuretana, crvena
TRPU S	Crevo od poliuretana, crna
TRPU T	Crevo od poliuretana, transparentno