


TE 300 B (3TE)

Crevo za niski pritisak sa tekstilni umetkom

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Crevo niskog pritiska za opštu namenu.
Posebne karakteristike	Protivpožarni atest prema DIN 54 837 sa klasifikacijom prema IN 5510 deo 2 (izveštaji atesta na zahtev)
Norma	EN 854 3 TE
Pogled iznutra	sintetička guma NBR
Umetak	dva pletena umetka od tekstila
spoljni izgled	sintetička guma, otporna na plamen, ulje i atmosferske uticaje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Baza mineralnih ulja lako lož ulje Ulje za podmazivanje voda Vazduh (do + 70 °C) Vodeno glikolne emulzije



Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Boja
TE 306 B	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	crna
TE 308 B	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	crna
TE 310 B	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	crna
TE 313 B	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	crna
TE 316 B	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	crna
TE 320 B	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	crna
TE 325 B	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	crna
TE 332 B	31	20	1.1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	crna

DN = nominalni prečnik, nominalna širina