

## Osobine

<b>Posebne karakteristike</b>	Tvrdoća: 95-98° Shore A veoma fleksibilnost pri hladnoći veoma otporno na habanje
<b>Pogled iznutra</b>	poliuretan
<b>Umetak</b>	bez
<b>spoljni izgled</b>	poliuretan
<b>Boja</b>	transparentno
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Mediji</b>	postojano na starenje pri delovanju kiseonika i ozona postojano na alifatične ugljovodonične materijale i većinu ulja za podmazivanje postojano na hidrolizu i mikrobe



## Napomena

Od 20 °C potrebno je obratiti pažnju na faktor smanjivanja pritiska.<br>

(maks. radni pritisak = radni pritisak x faktor).<br>

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	min. radijus savijanja (mm)
TRPU 04-0.65 T	2,7	4	0,65	8	20
TRPU 04-1 T	2,0	4	1,00	14	20
TRPU 05-1 T	3,0	5	1,00	17	20
TRPU 06-1 T	4,0	6	1,00	14	30
TRPU 08-1.25 T	5,5	8	1,25	13	30
TRPU 10-1 T	8,0	10	1,00	7	50
TRPU 10-1.25 T	7,5	10	1,25	10	40
TRPU 10-1.5 T	7,0	10	1,50	12	40

BD = radni pritisak

## Varijante proizvoda

<b>TRPU B</b>	Crevo od poliuretana, plava
<b>TRPU GE</b>	Crevo od poliuretana, žuta
<b>TRPU R</b>	Crevo od poliuretana, crvena
<b>TRPU S</b>	Crevo od poliuretana, crna