


Osobine

| | |
|-------------------------------|--|
| Posebne karakteristike | Tvrdoća: 95-98° Shore A veoma fleksibilnost pri hladnoći veoma otporno na habanje |
| Pogled iznutra | poliuretan |
| Umetak | bez |
| spoljni izgled | poliuretan |
| Boja | transparentno |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 60 °C |
| Mediji | postojano na starenje pri delovanju kiseonika i ozona postojano na alifatične ugljovodonične materijale i većinu ulja za podmazivanje postojano na hidrolizu i mikrobe |



Napomena

Od 20 °C potrebno je obratiti pažnju na faktor smanjivanja pritiska.

(maks. radni pritisak = radni pritisak x faktor).

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Artikal

| Naziv | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Debljina zida (mm) | BD* pri 20°C (bar) | min. radijus savijanja (mm) |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| TRPU 04-0.65 T | 2,7 | 4 | 0,65 | 8 | 20 |
| TRPU 04-1 T | 2,0 | 4 | 1,00 | 14 | 20 |
| TRPU 05-1 T | 3,0 | 5 | 1,00 | 17 | 20 |
| TRPU 06-1 T | 4,0 | 6 | 1,00 | 14 | 30 |
| TRPU 08-1.25 T | 5,5 | 8 | 1,25 | 13 | 30 |
| TRPU 10-1 T | 8,0 | 10 | 1,00 | 7 | 50 |
| TRPU 10-1.25 T | 7,5 | 10 | 1,25 | 10 | 40 |
| TRPU 10-1.5 T | 7,0 | 10 | 1,50 | 12 | 40 |

BD = radni pritisak

Varijante proizvoda

| | |
|----------------|------------------------------|
| TRPU B | Crevo od poliuretana, plava |
| TRPU GE | Crevo od poliuretana, žuta |
| TRPU R | Crevo od poliuretana, crvena |
| TRPU S | Crevo od poliuretana, crna |