



## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Hidrolik ve pnömatik kumanda hatları Araç tekniği Laboratuvar ve gıda sanayi
<b>Özel Nitelikler</b>	sıcaklığa ve iklim koşullarına karşı dayanıklı düşük ağırlık
<b>İç Kat</b>	Poliamid
<b>Takviye Kat</b>	yok
<b>Dış Kat</b>	Poliamid
<b>Renk</b>	şeffaf
<b>Sıcaklık min.</b>	-60 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Sıcaklık sahası</b>	Sıcaklık tepeleri, maksimum 120°C
<b>Akışkanlar</b>	Mineral yağ Gres yağı, Yakıtlar sulandırılmış asitlere, eriyiklere ve tuzlara karşı dayanıklıdır

## Açıklama

20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.<br>

(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).<br>

Sıcaklık: 20°C / 30°C / 40°C / 50°C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C / 120°C

<br>Faktör: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

## Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	20°C için BD* (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
TR 04-0.5 WT	3,0	4,0	0,500	19,0	20
TR 04-0.65 WT	2,7	4,0	0,650	26,0	20
TR 04-1 WT	2,0	4,0	1,000	44,0	20
TR 05-0.85 WT	3,3	5,0	0,850	28,0	25
TR 05-1 WT	3,0	5,0	1,000	34,0	25
TR 06-1 WT	4,0	6,0	1,000	27,0	30
TR 06-1.5 WT	3,0	6,0	1,500	45,0	30
TR 08-1 WT	6,0	8,0	1,000	19,0	40
TR 08-1.5 WT	5,0	8,0	1,500	31,0	40
TR 08-2 WT	4,0	8,0	2,000	45,0	40
TR 10-1 WT	8,0	10,0	1,000	15,0	60
TR 10-1.25 WT	7,5	10,0	1,250	19,0	60
TR 10-2 WT	6,0	10,0	2,000	34,0	50
TR 12-1 WT	10,0	12,0	1,000	12,0	55
TR 12-1.5 WT	9,0	12,0	1,500	19,0	60
TR 12-2 WT	8,0	12,0	2,000	27,0	60
TR 12.5-1.25 WT	10,0	12,5	1,250	15,0	75
TR 14-1.5 WT	11,0	14,0	1,500	16,0	80
TR 15-1.5 WT	12,0	15,0	1,500	15,0	90
TR 18-2 WT	14,0	18,0	2,000	16,0	100
TR 20-2 WT	16,0	20,0	2,000	14,0	120
TR 22-2 WT	18,0	22,0	2,000	13,0	150
TR 25-2.5 WT	20,0	25,0	2,500	14,0	150
TR 28-2.5 WT	23,0	28,0	2,500	13,0	150
TR 30-2.5 WT	25,0	30,0	2,500	8,0	260

BD = Çalışma basıncı

## Ürün türleri

TR WB	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak, mavi
TR WGE	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak, sarı
TR WR	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak, kırmızı
TR WS	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak, siyah