


### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Tarımcılık Yapı endüstrisi Donanım yapısı
<b>Özel Nitelikler</b>	Ozon ve sürtünme dayanıklılığı eskimeye karşı dayanıklıdır Çok sayıda kimyasal madde bükülmez ve itilmez, üzerinden araçla geçilebilir Morötesine karşı dayanıklı +130 °C'ye kadar buharlandırılabilir (yakl. 30 dakika)
<b>İç Kat</b>	siyah, deliksiz, düz EPDM iç kaplama
<b>Takviye Kat</b>	iki sentetik iplik örgüsü
<b>Dış Kat</b>	yağa, gres yağına ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı CR lastiği
<b>Renk</b>	siyah, sarı dalga çizgili
<b>Sıcaklık min.</b>	-30 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Akışkanlar</b>	Su



### Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40