

属性										
应用范围	高压循环环路									
标准	EN 856 4 SP									
内胶层	耐油合成橡胶									
增强层	四层高强度钢丝缠绕									
外胶层	耐高温、耐臭氧、耐磨损合成橡胶									
颜色	黑色									
温度 min.	-40 °C									
温度 max.	100 °C									
长度变化	+ 2 % 至 - 4 %									
适用介质	矿物油 乙二醇 水(0°C至+ 70°C) 水油乳浊液									



提示

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

货品													
名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø min. _(mm)	内径-Ø max. _(mm)	Ø 增强层 min. _(mm)	Ø 增强层 max. _(mm)	外径Ø min. _(mm)	外径Ø max. _(mm)	工作压 力 (bar)	试验压 力 (bar)	破裂压 力 (bar)	最小弯曲 半径 ^(mm)
HD 410	10	6	3/8"	9,3	10,1	16,9	18,1	20,6	22,2	445,0	890	1780	180
HD 413	12	8	1/2"	12,3	13,5	19,4	21,0	23,8	25,4	415,0	830	1660	230
HD 416	16	10	5/8"	15,5	16,7	23,0	24,6	27,4	29,0	350,0	700	1400	250
HD 420	19	12	3/4"	18,5	19,8	27,4	29,0	31,4	33,0	350,0	700	1400	300
HD 425	25	16	1"	25,0	26,4	34,5	36,1	38,5	40,9	280,0	560	1120	340
HD 432	31	20	1.1/4"	31,4	33,0	45,0	47,0	49,2	52,4	210,0	420	840	460

DN = 额定直径,额定宽度