

属性	
应用范围	恶劣工况下的中高压液压系统 要求高耐磨性 造船业 地下及露天采矿设备
特殊的属性	采矿认证
标准	EN 856 4 SP
内胶层	耐油合成橡胶
增强层	四层高强度钢丝缠绕
外胶层	防火、耐臭氧、耐磨损、耐高温、耐恶劣天气合成橡胶
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	が物油 乙二醇 水(0°C至+ 70°C) 水油乳浊液



## 提示

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

## 货品

→ HH								
名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
HDB 410	10	6	3/8"	9,5	21,4	445,0	1780	180
HDB 413	12	8	1/2"	12,7	24,7	415,0	1660	230
HDB 416	16	10	5/8"	15,9	28,3	350,0	1400	250
HDB 420	19	12	3/4"	19,0	32,1	350,0	1400	300
HDB 425	25	16	1"	25,4	39,8	280,0	1120	340
HDB 432	31	20	1.1/4"	31,8	50,8	210,0	840	460

DN = 额定直径,额定宽度