

属性	
应用范围	安装空间受限的中压液压系统
特殊的属性	弯曲半径小
标准	EN 857 2 SC
内胶层	耐油合成橡胶
增强层	两层高强度钢丝编织增强层
外胶层	耐油、耐恶劣天气合成橡胶
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
长度变化	+ 2 % 至 - 4 %
适用介质	矿物油 基于聚乙二醇的油 水(0 °C至+ 70 °C) 水油乳浊液



提示

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

货品 内径-Ø min. 内径-Ø max. 外径Ø max. 破裂压 力 名称 DN³ 尺寸 英寸 Ø 增强层 Ø 增强层 工作压 力 试验压 力 min. max. KP 206 1/4" 6,9 10,6 14,2 400,0 800 1600 75 6 6,1 11,7 4 KP 208 8 5 5/16" 7,7 8,5 12,1 13,3 16,0 350,0 700 1400 85 KP 210 10 6 3/8" 9,3 10,1 14,4 15,6 18,3 330,0 660 1320 90 **KP 213** 12 8 1/2" 12,3 13,5 17,5 19,1 21,5 275,0 550 1100 130 **KP 216** 16 10 5/8" 15,5 16,7 20,5 22,3 24,7 250,0 500 1000 170 **KP 220** 215,0 19 12 3/4" 18,6 19,8 24,6 26,4 28,6 430 860 200 1" **KP 225** 25,0 26,4 32,5 34,3 36,6 165,0 330 660 250 25 16

DN = 额定直径,额定宽度