


属性

应用范围	安装空间受限的中压液压系统
特殊的属性	弯曲半径小
标准	EN 857 2 SC
内胶层	耐油合成橡胶
增强层	两层高强度钢丝编织增强层
外胶层	耐油、耐恶劣天气合成橡胶
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
长度变化	+ 2 % 至 - 4 %
适用介质	矿物油 基于聚乙二醇的油 水(0 °C至+ 70 °C) 水油乳浊液



提示

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

货品

名称	DN*	尺寸 英寸	内径-Ø min. (mm)	内径-Ø max. (mm)	Ø 增强层 min. (mm)	Ø 增强层 max. (mm)	外径Ø max. (mm)	工作压 力 (bar)	试验压 力 (bar)	破裂压 力 (bar)	最小弯曲半 径 (mm)
KP 206	6	4	1/4"	6,1	6,9	10,6	11,7	14,2	400,0	800	1600
KP 208	8	5	5/16"	7,7	8,5	12,1	13,3	16,0	350,0	700	1400
KP 210	10	6	3/8"	9,3	10,1	14,4	15,6	18,3	330,0	660	1320
KP 213	12	8	1/2"	12,3	13,5	17,5	19,1	21,5	275,0	550	1100
KP 216	16	10	5/8"	15,5	16,7	20,5	22,3	24,7	250,0	500	1000
KP 220	19	12	3/4"	18,6	19,8	24,6	26,4	28,6	215,0	430	860
KP 225	25	16	1"	25,0	26,4	32,5	34,3	36,6	165,0	330	660

DN = 额定直径, 额定宽度