


属性							
应用范围	安装空间窄小和极端环境条件的中压循环环路。						
标准	EN 857 2 SC						
内胶层	耐油合成橡胶						
增强层	两个高抗拉强度钢丝编织网						
外胶层	耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶						
颜色	黑色						
温度 min.	-40 °C						
温度 max.	100 °C						
长度变化	+ 2 % 至 - 4 %						



提示

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

货品

DN*	尺寸	英寸	内径-Ø	外径Ø	工作压力	试验压力	破裂压力	最小弯曲半径
			(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
6	4	1/4"	6,4	14,0	400,0	800	1600	75
8	5	5/16"	7,9	15,6	350,0	700	1400	85
10	6	3/8"	9,5	17,8	330,0	660	1320	90
12	8	1/2"	12,7	21,3	275,0	550	1100	130
	6 8 10	6 4 8 5 10 6	6 4 1/4" 8 5 5/16" 10 6 3/8"	(mm) 6 4 1/4" 6,4 8 5 5/16" 7,9 10 6 3/8" 9,5	(mm) (mm) 6 4 1/4" 6,4 14,0 8 5 5/16" 7,9 15,6 10 6 3/8" 9,5 17,8	(mm) (mm) (bar) 6 4 1/4" 6,4 14,0 400,0 8 5 5/16" 7,9 15,6 350,0 10 6 3/8" 9,5 17,8 330,0	(mm) (mm) (bar) (bar) 6 4 1/4" 6,4 14,0 400,0 800 8 5 5/16" 7,9 15,6 350,0 700 10 6 3/8" 9,5 17,8 330,0 660	(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) 6 4 1/4" 6,4 14,0 400,0 800 1600 8 5 5/16" 7,9 15,6 350,0 700 1400 10 6 3/8" 9,5 17,8 330,0 660 1320

DN = 额定直径,额定宽度