

属性									
应用范围	低压液压系统(无压力冲击,非恶劣工况) 回油软管 气动控制								
标准	EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25未在标准中具体规定								
内胶层	耐油合成橡胶								
增强层	一层纤维编织增强层								
外胶层	耐油、耐恶劣天气合成橡胶								
颜色	黑色								
温度 min.	-40 °C								
温度 max.	100 °C								
适用介质	矿物油 空气 基于聚乙二醇的油 水(0°C至+70°C) 水油乳油液								



货品												
名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø min.	内径-Ø max.	外径Ø min.	外径Ø	外径Ø max.	工作压力	试验压力	破裂压力	最小弯曲半 径
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
ND 306	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	-	13,5	28,0	56	112	65
ND 310	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	-	16,7	28,0	56	112	80
ND 313	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	-	20,6	28,0	56	112	100
ND 316	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,2	-	23,8	24,0	48	96	125
ND 320	19	12	3/4"	18,2	19,8	25,4	-	27,8	21,0	41	83	150
ND 325	25	16	1"	24,6	26,2	-	32,5	-	13,0	-	97	152

DN = 额定直径,额定宽度