

属性

| | |
|---------|--|
| 应用范围 | 中高压液压系统 高压润滑管路 农业机械 叉车 |
| 特殊的属性 | 高耐臭氧和抗磨损性能 耐受化学物质 体积膨胀小 |
| 内胶层 | 聚酯弹性体 |
| 增强层 | 一层高强度钢丝编织 |
| 外胶层 | 聚氨酯 |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 100 °C |
| 长度变化 | + 2 % 至 - 4 % |
| 适用介质 | 矿物油 基于聚乙二醇的油 水(0 °C至+ 60 °C) 水油乳浊液(至 + 60 °C) |



提示

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|--------|-----|----|-------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| NY 104 | 5 | 3 | 3/16" | 5,0 | 9,3 | 300,0 | 1200 | 25 |
| NY 106 | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,5 | 300,0 | 1200 | 35 |
| NY 108 | 8 | 5 | 5/16" | 8,0 | 13,3 | 225,0 | 900 | 40 |
| NY 110 | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,0 | 225,0 | 900 | 60 |
| NY 113 | 12 | 8 | 1/2" | 12,0 | 18,3 | 180,0 | 655 | 70 |
| NY 116 | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 21,6 | 140,0 | 540 | 110 |
| NY 120 | 19 | 12 | 3/4" | 19,4 | 26,7 | 125,0 | 500 | 170 |
| NY 125 | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 33,5 | 100,0 | 400 | 230 |

DN = 额定直径, 额定宽度