

SGB 100

吸油软管

属性

应用范围	用于安装空间窄小的抽吸和回流管道的软管
标准	与SAE 100 R4相似
内胶层	耐油合成橡胶
增强层	两个高抗拉强度织物衬里和一个嵌入式弹簧钢螺旋线
外胶层	耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	矿物油 水乙二醇乳油液 水油乳油液



提示

抽吸软管中介质的推荐流速为最大1米/秒。

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	破裂压力 (bar)	真空 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
SGB 120	19	12	3/4"	19,0	29	63	-0,8	40
SGB 125	25	16	1"	25,4	35	51	-0,8	55
SGB 132	31	20	1.1/4"	32,0	42	42	-0,8	70
SGB 140	38	24	1.1/2"	38,0	50	30	-0,8	80
SGB 145	45	28	1.3/4"	45,0	56	30	-0,8	100
SGB 150	51	32	2"	50,8	62	30	-0,8	100
SGB 160	60	40	2.3/8"	60,0	72	30	-0,8	145
SGB 163	63	40	2.1/2"	63,5	75	30	-0,8	170
SGB 170	70	44	2.3/4"	70,0	82	30	-0,8	210
SGB 176	76	48	3"	76,2	88	30	-0,8	225
SGB 180	80	50	3.1/8"	80,0	94	30	-0,8	240
SGB 1102	100	64	4"	102,0	116	30	-0,8	305
SGB 1110	110	69	4.3/8"	110,0	125	30	-0,6	335
SGB 1127	125	80	5"	127,0	145	30	-0,6	460
SGB 1152	150	96	6"	152,0	170	30	-0,6	580

DN = 额定直径, 额定宽度 - 破裂压力: 安全系数 = 3:1