


### 属性

应用范围	用于一般应用的低压软管。
标准	EN 854 2 TE
内胶层	耐油合成橡胶
增强层	一层或两层纤维编织增强层
外胶层	耐油、耐恶劣天气合成橡胶
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
长度变化	+ 2 % 至 - 4 %
适用介质	乙二醇 矿物油 水(0 °C至+ 70 °C) 水油乳浊液



### 提示

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

### 货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø min.		内径-Ø max.		外径Ø min.		外径Ø max.		工作压力	试验压力	破裂压力	最小弯曲半径
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
TE 225	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	-	35,9	40,0	80	160	130			
TE 232	31	20	1.1/4"	30,8	32,8	-	42,3	-	35,0	70	140	140			

DN = 额定直径, 额定宽度