


属性

| | |
|---------|--|
| 应用范围 | 液压气动控制管路 油箱和设备制造 实验室 |
| 特殊的属性 | 耐低温,耐恶劣天气 重量轻 |
| 内胶层 | 聚乙烯 |
| 增强层 | 没有 |
| 外胶层 | 聚乙烯 |
| 颜色 | 黄色 |
| 温度 min. | -10 °C |
| 温度 max. | 60 °C |
| 适用介质 | 矿物油 油脂 燃料 耐受酸,耐碱和盐类溶液以及不同种类溶剂 |



提示

从20 °C起请注意压力减小系数。

(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。

温度:20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
系数: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

货品

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 壁厚 (mm) | BD* 20°C下 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|------------------|--------------|-------------|------------|--------------------|----------------|
| TRPE 04-0.5 WGE | 3,0 | 4 | 0,50 | 9 | 20 |
| TRPE 04-0.65 WGE | 2,7 | 4 | 0,65 | 13 | 20 |
| TRPE 04-1 WGE | 2,0 | 4 | 1,00 | 20 | 20 |
| TRPE 05-1 WGE | 3,0 | 5 | 1,00 | 15 | 25 |
| TRPE 06-1 WGE | 4,0 | 6 | 1,00 | 13 | 30 |
| TRPE 08-1 WGE | 6,0 | 8 | 1,00 | 8 | 40 |
| TRPE 08-1.5 WGE | 5,0 | 8 | 1,50 | 13 | 40 |
| TRPE 10-1 WGE | 8,0 | 10 | 1,00 | 6 | 60 |
| TRPE 10-1.5 WGE | 7,0 | 10 | 1,50 | 10 | 50 |
| TRPE 10-2 WGE | 6,0 | 10 | 2,00 | 15 | 50 |
| TRPE 12-1 WGE | 10,0 | 12 | 1,00 | 5 | 85 |
| TRPE 12-1.5 WGE | 9,0 | 12 | 1,50 | 9 | 60 |
| TRPE 12-2 WGE | 8,0 | 12 | 2,00 | 12 | 60 |
| TRPE 14-1.5 WGE | 11,0 | 14 | 1,50 | 8 | 80 |
| TRPE 14-2 WGE | 10,0 | 14 | 2,00 | 9 | 80 |
| TRPE 15-1.5 WGE | 12,0 | 15 | 1,50 | 7 | 90 |
| TRPE 16-2 WGE | 12,0 | 16 | 2,00 | 8 | 120 |
| TRPE 18-2 WGE | 14,0 | 18 | 2,00 | 7 | 120 |
| TRPE 20-2 WGE | 16,0 | 20 | 2,00 | 6 | 120 |
| TRPE 22-2 WGE | 18,0 | 22 | 2,00 | 5 | 150 |
| TRPE 25-2.5 WGE | 20,0 | 25 | 2,50 | 6 | 150 |
| TRPE 30-2.5 WGE | 25,0 | 30 | 2,50 | 5 | 260 |

BD = 工作压力

产品变体

| | |
|---------|---------------|
| TRPE WB | PE聚乙烯软管, 蓝色 |
| TRPE WR | PE聚乙烯软管, 红色 |
| TRPE WS | PE聚乙烯软管, 黑色 |
| TRPE WT | PE聚乙烯软管, 透明无色 |