

属性

特殊的属性 硬度:95~98°肖氏硬度A
冷挠性好
高耐磨性

内胶层 聚氨酯

增强层 没有

外胶层 聚氨酯

颜色 黑色

温度 min. -40 °C

温度 max. 60 °C

适用介质 耐臭氧、耐氧化、耐老化
耐受脂肪烃类和大多数润滑油
抗水解和抗微生物作用



提示

从20 °C起请注意压力减小系数。

(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。

温度:20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
系数: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	BD* 20°C下 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
TRPU 04-0,65 S	2,7	4	0,65	8	20
TRPU 04-1 S	2,0	4	1,00	14	20
TRPU 05-1 S	3,0	5	1,00	17	20
TRPU 06-1 S	4,0	6	1,00	14	30
TRPU 08-1 S	6,0	8	1,00	10	35
TRPU 08-1,25 S	5,5	8	1,25	13	30
TRPU 10-1 S	8,0	10	1,00	7	50
TRPU 10-1,25 S	7,5	10	1,25	10	40
TRPU 10-1,5 S	7,0	10	1,50	12	40

BD = 工作压力

产品变体

TRPU B 聚氨酯制软管, 蓝色

TRPU GE 聚氨酯制软管, 黄色

TRPU R 聚氨酯制软管, 红色

TRPU T 聚氨酯制软管, 透明无色