



| 属性 | |
|---------|--|
| 特殊的属性 | 硬度:95~98°肖氏硬度A 冷挠性好 高耐磨性 |
| 内胶层 | 聚氨酯 |
| 增强层 | 没有 |
| 外胶层 | 聚氨酯 |
| 颜色 | 透明无色 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 60 °C |
| 适用介质 | 耐臭氧、耐氧化、耐老化 耐受脂肪烃类和大多数润滑油 抗水解和抗微生物作用 |

提示

从20 °C起请注意压力减小系数。

(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。

温度:20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
系数: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

货品

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 壁厚 (mm) | BD* 20°C下 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|----------------|--------------|-------------|------------|--------------------|----------------|
| TRPU 04-0.65 T | 2,7 | 4 | 0,65 | 8 | 20 |
| TRPU 04-1 T | 2,0 | 4 | 1,00 | 14 | 20 |
| TRPU 05-1 T | 3,0 | 5 | 1,00 | 17 | 20 |
| TRPU 06-1 T | 4,0 | 6 | 1,00 | 14 | 30 |
| TRPU 08-1 T | 6,0 | 8 | 1,00 | 10 | 35 |
| TRPU 08-1.25 T | 5,5 | 8 | 1,25 | 13 | 30 |
| TRPU 10-1 T | 8,0 | 10 | 1,00 | 7 | 50 |
| TRPU 10-1.25 T | 7,5 | 10 | 1,25 | 10 | 40 |
| TRPU 10-1.5 T | 7,0 | 10 | 1,50 | 12 | 40 |

BD = 工作压力

产品变体

| | |
|---------|------------|
| TRPU B | 聚氨酯制软管, 蓝色 |
| TRPU GE | 聚氨酯制软管, 黄色 |
| TRPU R | 聚氨酯制软管, 红色 |
| TRPU S | 聚氨酯制软管, 黑色 |