


属性						
应用范围	5围 安装空间受限的中压液压系统					
特殊的属性	脉冲试验达到一百万次					
标准	超出 EN 857 2SC 标准的规定					
内胶层	耐油合成橡胶					
增强层	两层高强度钢丝编织增强层					
外胶层	耐油、耐恶劣天气合成橡胶					
颜色	黑色					
温度 min.	-40 °C					
温度 max.	100 °C					
适用介质	乙二醇 水油乳浊液 水(0°C至+70°C) 矿物油					



货品									
名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø _(mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 ^(bar)	最小弯曲半径 (mm)
KP 206 S	6	4	1/4"	6,4	13,4	450,0	900	1800	45
KP 208 S	8	5	5/16"	7,9	15,0	420,0	840	1680	60
KP 210 S	10	6	3/8"	9,5	17,4	385,0	770	1540	70
KP 213 S	12	8	1/2"	12,7	20,6	345,0	690	1380	90
KP 216 S	16	10	5/8"	15,9	23,7	290,0	580	1160	130
KP 220 S	19	12	3/4"	19,0	27,7	280,0	560	1120	160
KP 225 S	25	16	1"	25,4	35,6	200,0	400	800	210
KP 232 S	31	20	1.1/4"	32,5	43,3	175,0	350	700	300

DN = 额定直径,额定宽度