


属性	
应用范围	建筑工业 农业技术
特殊的属性	极其耐用、可弯曲、抗压和抗磨损、耐紫外线和耐气候 带轻微突起条纹的外壳
内胶层	结实、高度柔韧、光滑的塑化PVC
增强层	抗冲抗压PVC加固螺旋线
外胶层	结实、高度柔韧、光滑的塑化PVC
温度 min.	-5 °C
温度 max.	60 °C
适用介质	水



提示

所有"-6"的名称都与墙厚度无关

货品 内径-Ø BD* 20°C下 英寸 壁厚 破裂压力 真空 最小弯曲半径 卷长 名称 **PVC WAS 19-6** 3/4" 25 19 3,0 8,0 0,7 85 50 **PVC WAS 25-7** 3,0 7,0 105 50 25 21 0,6 **PVC WAS 32-6** 1.1/4" 32 3,0 6,0 21 0,6 125 50 **PVC WAS 38-6** 1.1/2" 38 3,5 6,0 18 0,6 150 50 **PVC WAS 50-5** 2" 51 4,5 5,0 15 0,6 205 50 **PVC WAS 60-4.5** 2.1/2" 60 4,5 4,5 13 0,6 248 50 **PVC WAS 76-3.5** 3" 76 4,5 3,5 12 0,6 320 50 3.1/2" 90 395 50 **PVC WAS 90-3.5** 5,0 3,0 11 0,6

BD = 工作压力