


PVC TRANSP ST

软PVC材料的软管

HANSA FLEX

属性

应用范围	食品工业
特殊的属性	极其耐用、可弯曲、抗压和抗磨损、耐紫外线和耐气候
内胶层	PVC 食品安全
增强层	嵌入式钢丝螺旋线
外胶层	PVC 食品安全
颜色	透明无色
温度 min.	-5 °C
温度 max.	60 °C
适用介质	果汁 矿泉水 葡萄酒 酒精含量至15%的液体食品



货品

名称	英寸	内径Ø (mm)	外径Ø (mm)	破裂压力 (bar)	真空 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1.1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1.1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2.1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30