

**属性**

**特殊的属性** 极其柔韧和牢固  
不含LABS、分离剂和油脂  
流动阻力小

**内胶层** 黑色无气孔光滑EPDM内层

**增强层** 人造纤维纱线

**外胶层** EPDM  
对臭氧和紫外线辐射不敏感

**颜色** 黑色

**温度 min.** -40 °C

**温度 max.** 95 °C

**温度范围** 温度峰值至110°C

**适用介质** 水

**提示**

工作压力指的是在室温下

**货品**

名称	英寸	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
<b>WAS 10-3.5 STRAHL</b>	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
<b>WAS 13-3 STRAHL</b>	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
<b>WAS 16-3.5 STRAHL</b>	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
<b>WAS 19-4 STRAHL</b>	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
<b>WAS 25-4.5 STRAHL</b>	1"	25	4,5	20,0	150	40
<b>WAS 32-6 STRAHL</b>	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50