

KP 200 RM

HD软管,紧凑型,耐磨

属性

| | |
|---------|--|
| 应用范围 | 安装空间受限的中压液压系统 |
| 特殊的属性 | 脉冲试验达到一百万次 |
| 标准 | 超出 EN 857 2SC 标准的规定 |
| 内胶层 | 耐油合成橡胶 |
| 增强层 | 两层高强度钢丝编织增强层 |
| 外胶层 | 防火性符合 MSHA 耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶 |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 100 °C |
| 适用介质 | 乙二醇 水油乳浊液 水(0 °C至+ 70 °C) 矿物油 |



货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 试验压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|-----------|-----|----|-------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| KP 206 RM | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 13,4 | 450,0 | 900 | 1800 | 45 |
| KP 208 RM | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,0 | 420,0 | 840 | 1680 | 60 |
| KP 210 RM | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,4 | 385,0 | 770 | 1540 | 70 |
| KP 213 RM | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 20,6 | 345,0 | 690 | 1380 | 90 |
| KP 216 RM | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,7 | 290,0 | 580 | 1160 | 130 |
| KP 220 RM | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 27,7 | 280,0 | 560 | 1120 | 160 |
| KP 225 RM | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,6 | 200,0 | 400 | 800 | 210 |

DN = 额定直径,额定宽度