

# BETON 85

## 混凝土输送软管

### 属性

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 应用范围    | 建筑行业              |
| 特殊的属性   | 带刺孔               |
| 标准      | DIN 53516         |
| 内胶层     | 高抗磨损绝缘NBR/CBR橡胶   |
| 增强层     | 四个抗拉断强度高的钢丝网      |
| 外胶层     | 耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶 |
| 颜色      | 黑色                |
| 温度 min. | -40 °C            |
| 温度 max. | 70 °C             |
| 适用介质    | 灰浆、混凝土和粘土         |



### 货品

| 名称               | 英寸     | 内径-Ø<br>(mm) | 外径Ø<br>(mm) | 工作压力<br>(bar) | 破裂压力<br>(bar) | 最小弯曲半径<br>(mm) | 卷长<br>(m)   |
|------------------|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| BETON 85-50-10   | 2"     | 50,8         | 70          | 85,0          | 200           | 508            | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-65-11   | 2.1/2" | 63,5         | 88          | 85,0          | 200           | 635            | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-75-11.5 | 3"     | 76,2         | 102         | 85,0          | 200           | 762            | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-80-13   | 3.1/4" | 80,0         | 106         | 85,0          | 200           | -              | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-100-14  | 4"     | 101,6        | 130         | 85,0          | 200           | 1016           | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-127-14  | 5"     | 127,0        | 155         | 85,0          | 200           | 1270           | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-152-16  | 6"     | 152,4        | 184         | 85,0          | 200           | 1524           | 30,5 / 61,0 |