

**属性**

**应用范围** 农业技术  
建筑工业  
系统工程

**特殊的属性** 耐臭氧和抗磨损性能

耐气候  
许多化学媒介  
抗弯折、抗冲撞、可碾压  
耐紫外线  
可蒸煮至 +130 °C (约30分钟)

**内胶层** 黑色无气孔光滑EPDM内层

**增强层** 两个人造纤维纱线编织网

**外胶层** 耐油、耐脂和耐化学品的CR橡胶

**颜色** 黑色带黄色波纹线

**温度 min.** -30 °C

**温度 max.** 100 °C

**适用介质** 水

**货品**

名称	英寸	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40