


属性	
滑动速度 max.	1,0 m/s
抗压强度按照DIN 53454 (N/mm2)	350 N/mm2
表面压力	50 N/mm2
温度 min.	-40 °C
温度 max.	130 °C
适用介质	矿物油 . 水-乳浊液
装配	置入环槽内
原料	导环:带石墨的酚醛树脂-人造纤维薄板







## 提示

计算剪力;F=pxDxLxn F=最大剪力(N) p=最大面积压力 (N/mm2) DxL=投影面积(mm2) n=圈环数量

## 描述

可作为成卷状胶片供货. 安装环槽做工和安装简单 低摩擦系数. 支撑性高

## 订购指南

特别工况(液体、温度、压力...)请与我们联系。

货品				
名称	e (mm)	е	L (mm)	L
GTH 31 095	3,18	1/8"	9,53	3/8"
GTH 31 127	3,18	1/8"	12,70	1/2"
GTH 31 159	3,18	1/8"	15,87	5/8"
GTH 31 191	3,18	1/8"	19,05	3/4"
GTH 31 254	3,18	1/8"	25,40	1"