

属性

特殊的属性 硬度:95~98°肖氏硬度A
冷挠性好
高耐磨性

内胶层 聚氨酯

增强层 没有

外胶层 聚氨酯

颜色 透明无色

温度 min. -40 °C

温度 max. 60 °C

适用介质 耐臭氧、耐氧化、耐老化
耐受脂肪烃类和大多数润滑油
抗水解和抗微生物作用



提示

从20 °C起请注意压力减小系数。

(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。

温度:20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
系数: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

货品

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 壁厚 (mm) | BD* 20°C下 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|----------------|--------------|-------------|------------|--------------------|----------------|
| TRPU 04-0.65 T | 2,7 | 4 | 0,65 | 8 | 20 |
| TRPU 04-1 T | 2,0 | 4 | 1,00 | 14 | 20 |
| TRPU 05-1 T | 3,0 | 5 | 1,00 | 17 | 20 |
| TRPU 06-1 T | 4,0 | 6 | 1,00 | 14 | 30 |
| TRPU 08-1.25 T | 5,5 | 8 | 1,25 | 13 | 30 |
| TRPU 10-1 T | 8,0 | 10 | 1,00 | 7 | 50 |
| TRPU 10-1.25 T | 7,5 | 10 | 1,25 | 10 | 40 |
| TRPU 10-1.5 T | 7,0 | 10 | 1,50 | 12 | 40 |

BD = 工作压力

产品变体

TRPU B 聚氨酯制软管, 蓝色

TRPU GE 聚氨酯制软管, 黄色

TRPU R 聚氨酯制软管, 红色

TRPU S 聚氨酯制软管, 黑色