


属性							
应用范围	轨道车辆						
标准	EN 857 1 SC EN 45545-2						
内胶层	耐油合成橡胶						
增强层	一层高强度钢丝编织						
外胶层	抗油合成橡胶,阻燃						
温度 min.	-40 °C						
温度 max.	100 °C						
温度范围	空气(最高 75°C)						
适用介质	矿物油 基于聚乙二醇的油 水(0°C 至 + 85°C)						



货品											
名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø _(mm)	Ø 增强层 (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 ^(bar)	试验压力 ^(bar)	破裂压力 ^(bar)	最小弯曲半径 (mm)	
KP 108 RAIL	8	5	5/16"	7,9	12,1	14,5	215,0	430	860	55	
KP 110 RAIL	10	6	3/8"	9,5	14,5	16,9	180,0	360	720	65	
KP 113 RAIL	12	8	1/2"	12,7	18,1	20,4	160,0	320	640	90	
KP 116 RAIL	16	10	5/8"	15,9	21,0	23,0	130,0	260	520	100	
KP 120 RAIL	19	12	3/4"	19,0	24,4	26,7	105,0	210	420	120	
KP 125 RAIL	25	16	1"	25,4	31,9	34,9	88,0	176	352	150	

DN = 额定直径,额定宽度