# KP 600
## 紧凑型软管

HANSA-FLEX

### 属性




| | |
|---|---|
| **特殊的属性** | 特别柔韧<br>弯曲半径小<br>耐磨,耐臭氧,耐恶劣天气 |
| **标准** | ISO 18752-CCT |
| **内胶层** | 耐油合成橡胶 |
| **增强层** | 四个最高强度钢丝螺旋衬里 |
| **外胶层** | 防火性符合 MSHA<br>耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶 |
| **颜色** | 黑色 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 121 °C |
| **适用介质** | 矿物油<br>乙二醇<br>水乙二醇乳浊液<br>水(0 °C至+ 70 °C) |
| **脉冲检查** | 已根据 ISO 6803:2008 用 500,000 次脉冲进行测试 |

### 货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 试验压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | Weight / meter (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 610** | 10 | 6 | 3/8" | 9,9 | 20,2 | 420,0 | 840 | 1680 | 65 | 0,70 |
| **KP 613** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 22,9 | 420,0 | 840 | 1680 | 90 | 0,85 |
| **KP 616** | 16 | 10 | 5/8" | 16,4 | 26,5 | 420,0 | 840 | 1680 | 100 | 1,04 |
| **KP 620** | 19 | 12 | 3/4" | 19,5 | 30,5 | 380,0 | 760 | 1520 | 120 | 1,43 |
| **KP 625** | 25 | 16 | 1" | 26,0 | 37,9 | 350,0 | 700 | 1400 | 150 | 2,20 |
| **KP 632** | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,5 | 45,9 | 350,0 | 700 | 1400 | 280 | 2,58 |

DN = 额定直径,额定宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*