


属性

特殊的属性	特别柔韧 弯曲半径小 耐磨,耐臭氧,耐恶劣天气
标准	ISO 18752-CCT
内胶层	耐油合成橡胶
增强层	四个最高强度钢丝螺旋衬里
外胶层	防火性符合 MSHA 耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	121 °C
适用介质	矿物油 乙二醇 水乙二醇乳浊液 水(0 °C至+ 70 °C)
脉冲检查	已根据 ISO 6803:2008 用 500,000 次脉冲进行测试



货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	Weight / meter (kg)
KP 610	10	6	3/8"	9,9	20,2	420,0	840	1680	65	0,70
KP 613	12	8	1/2"	13,0	22,9	420,0	840	1680	90	0,85
KP 616	16	10	5/8"	16,4	26,5	420,0	840	1680	100	1,04
KP 620	19	12	3/4"	19,5	30,5	380,0	760	1520	120	1,43
KP 625	25	16	1"	26,0	37,9	350,0	700	1400	150	2,20
KP 632	31	20	1.1/4"	32,5	45,9	350,0	700	1400	280	2,58

DN = 额定直径, 额定宽度