


CHEM TEFLON-FC

化学输送软管

HANSA FLEX

| | |
|----------------|---|
| 属性 | |
| 应用范围 | 化学工业 |
| 特殊的属性 | 已测试无邻苯二甲酸盐,根据 1907/2006 / EG(REACH) 抗真空 675 mmHg(26.6 inHg) Ω/T 型按照 EN 12115(R) |
| 标准 | EN 12115, TRBF131 第2部分 |
| 内胶层 | 黑色聚四氟乙烯 |
| 增强层 | 合成织物衬里、镀锌钢丝螺旋线、铜绞线 |
| 外胶层 | 光滑 EPDM 导电 耐磨、耐老化和耐臭氧 材料带花纹 |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 150 °C |
| 许可 | 根据 FDS21 CFR 177.1550 USP XXXII 级别 VI ISO 10993 部分 5,10,11:2009 |



| 名称 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 真空 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|----------------------|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| CHEM 13-6 TEFLON-FC | 1/2" | 13,0 | 25 | 16,0 | 64 | 0,7 | 90 |
| CHEM 19-6 TEFLON-FC | 3/4" | 19,0 | 31 | 16,0 | 64 | 0,7 | 130 |
| CHEM 25-6 TEFLON-FC | 1" | 25,0 | 37 | 16,0 | 64 | 0,7 | 170 |
| CHEM 32-6 TEFLON-FC | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 16,0 | 64 | 0,7 | 215 |
| CHEM 38-6.5 TEFLON-F | 1.1/2" | 38,0 | 51 | 16,0 | 64 | 0,7 | 255 |
| CHEM 50-8 TEFLON-FC | 2" | 50,0 | 66 | 16,0 | 64 | 0,7 | 330 |
| CHEM 63.5-8 TEFLON-F | 2.1/2" | 63,5 | 80 | 16,0 | 64 | 0,7 | 430 |
| CHEM 75-8 TEFLON-FC | 3" | 75,0 | 91 | 16,0 | 64 | 0,7 | 510 |
| CHEM 100-8 TEFLON-FC | 4" | 100,0 | 116 | 12,0 | 48 | 0,7 | 675 |